
DuploMED® 45300

Beiges 270 µm einseitiges Viskose-Polyamid-Gewebeklebeband mit Reinacrylatklebstoff (lösemittelbasiert)

Produkteigenschaften

- Hautfreundlicher Klebstoff
- Hohe Anschmiegsamkeit
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Tragezeit von bis zu 7 Tagen auf Haut
- Frei von Kolophonium
- Frei von Latex
- Biokompatibilität (gemäß ISO 10993)

Produktaufbau



Typische Anwendungsfelder

Medical

- Befestigung von Hautpflastern für Wearables
- Befestigung von Wundversorgungskomponenten auf der Haut

Produktaufbau

Komponente	Beschreibung	Farbe	Dicke (typischer Wert)
Abdeckung	Silikonisiertes Papier	weiß	78 µm
Klebstoff	Reinacrylat	transparent	∑ 310 µm
Träger	Gewebe (Viskose/Polyamid)	beige	

DuploMED® 45300

Beiges 270 µm einseitiges Viskose-Polyamid-Gewebeklebeband mit Reinacrylatklebstoff (lösemittelbasiert)

Eigenschaftsprofil – Standardprüfdaten

Die Daten zeigen repräsentative Werte und werden nicht regelmäßig von der internen Qualitätskontrolle beobachtet. Sie dürfen nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Produkteigenschaft	Substrat	Repräsentativer Wert	Gemäß	Testbedingungen
Schälwiderstand (abgedeckte Seite) 	Rostfreier Stahl	5 N/cm	DIN EN ISO 29862	Lagerungszeit: 1 Tag Temperatur: 23 °C Prüfwinkel: 180 ° Klebebandbreite: 25 mm Prüfgeschwindigkeit: 300 mm/min
	PE	1,5 N/cm		
Linerhaftung 		0,1 N/25 mm	DIN EN ISO 29862	Prüfwinkel: 180 ° Klebebandbreite: 25 mm Prüfgeschwindigkeit: 300 mm/min Prüftemperatur: 23 °C
Statische Scher-festigkeit 	Rostfreier Stahl	25 N/625 mm²	interne Prüfmethode	Prüftemperatur: 23 °C Prüfzeit: 4 Hours Klebefläche: 625 mm²

DuploMED® 45300

Beiges 270 µm einseitiges Viskose-Polyamid-Gewebeklebeband mit Reinacrylatklebstoff (lösemittelbasiert)

Eigenschaftsprofil – Erweiterte Prüfdaten

Produkteigenschaft	Repräsentativer Wert	Gemäß	Testbedingungen
Zugfestigkeit/Dehnung	125 N/15 mm	ISO 29073-3	Klebebandbreite: 15 mm Prüfgeschwindigkeit: 300 mm/min Temperatur: 23 °C Prüfrichtung: Längsrichtung
Zugfestigkeit/Dehnung	10 %	ISO 29073-3	Klebebandbreite: 15 mm Prüfgeschwindigkeit: 300 mm/min Temperatur: 23 °C Prüfrichtung: Längsrichtung
Zugfestigkeit/Dehnung	85 N/15 mm	ISO 29073-3	Klebebandbreite: 15 mm Prüfgeschwindigkeit: 300 mm/min Temperatur: 23 °C Prüfrichtung: Querrichtung
Zugfestigkeit/Dehnung	100 %	ISO 29073-3	Klebebandbreite: 15 mm Prüfgeschwindigkeit: 300 mm/min Temperatur: 23 °C Prüfrichtung: Querrichtung
Wasserdampfdurchlässigkeit (MVTR)	1050 g/m²/24h		Temperatur: 37 °C Relative Feuchte: 15 % Prüfzeit: 1 Day

DuploMED® 45300

Beiges 270 µm einseitiges Viskose-Polyamid-Gewebeklebeband mit Reinacrylatklebstoff (lösemittelbasiert)

Lagerung und Haltbarkeit

Die Haltbarkeit von DuploMED® 45300 beträgt 1 Jahr nach der Lieferung. Die angegebene Dauer setzt die Lagerung in der Originalverpackung bei einer Temperatur von 15.0 °C bis 30.0 °C, normaler Luftfeuchtigkeit (30–70 % r. F.) und ohne UV-Strahlung voraus.

Lieferformen

DuploMED® 45300 wird als Jumborolle in einer Nutzbreite von 1.020 mm hergestellt. Auf Anfrage kann es in verschiedene Lieferformen konfektioniert werden:



Rolle



Stanzteil

Einsatztemperatur

Wir empfehlen die Verwendung von DuploMED® 45300 in einem Bereich von 18 °C bis 40 °C. Die Temperaturbeständigkeit hängt von den Belastungen und äußeren Einflüssen auf die Klebeverbindung ab.

Maßgeschneiderte Produktionstechnologien

Von der Klebstoffentwicklung bis hin zu automatisierungsfähigen Lösungen – Lohmann bietet Hightech-Klebetechniken aus einer Hand. Unsere integrierte Wertschöpfungskette gewährleistet Effizienz, Flexibilität und zuverlässige Qualität in jedem Schritt: Beschichtung, Laminierung, Weiterverarbeitung, Präzisionsstanzung und mehr. Wir unterstützen Sie nicht nur mit maßgeschneiderten Stanzteilen, Rollen, Spulen oder Bögen in verschiedenen Formaten, sondern auch mit Applikationswerkzeugen und detaillierter Engineering-Leistung für eine nahtlose Prozessintegration – ob manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch. Entdecken Sie unsere gesamte Wertschöpfungskette: https://lohmann-tapes.com/de/production-technologies

Verarbeitungshinweise

Allgemeine Informationen zum Umgang mit Haftklebebändern finden Sie unter https://lohmann-tapes.com/de/verarbeitungsanleitung

DuploMED® 45300

Beiges 270 µm einseitiges Viskose-Polyamid-Gewebeklebeband mit Reinacrylatklebstoff (lösemittelbasiert)

Biokompatibilität

Kunden sollten ihre eigene Bewertung durchführen, um sicherzustellen, dass das Endprodukt allen geltenden Vorschriften für Medizinprodukte entspricht. Zur Unterstützung der Bewertung kann Lohmann auf Anfrage und soweit verfügbar Ergebnisse von Biokompatibilitätstests (ISO 10993) bereitstellen, die sich entweder speziell auf das von Lohmann gelieferte Produkt oder dessen Bestandteile beziehen.

Verantwortungsvolle Lösungen für jede Verbindung

Weitere Informationen zu unserem Weg zu einer nachhaltigen Vision finden Sie unter: https://lohmann-tapes.com/de/sustainability

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen physikalischen Eigenschaften stellen typische oder durchschnittliche Werte dar. Sie stellen ausdrücklich keine Produktspezifikationen dar. Alle anwendungsbezogenen Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf unserem besten Wissen und unserer praktischen Erfahrung. Viele Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und ausschließlich dem Käufer bekannt sind und von ihm kontrolliert werden können, können die Verwendung und Leistung unseres Klebebands in einer bestimmten Anwendung beeinflussen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, übernehmen wir keine Gewährleistung oder Haftung für die Eignung oder Verwendbarkeit unserer Klebebänder für bestimmte Zwecke und Anwendungen, die sich aus der besonderen Verwendung der Klebebänder durch den Käufer ergeben. Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen vorliegen, haften wir nicht für direkte oder indirekte materielle oder immaterielle Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder Anwendung unserer Klebebänder ergeben. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung des jeweiligen Klebebands für seine Verwendung in Verbindung mit seiner Anwendungsmethode zu bestimmen. Wir verweisen auf DIN EN ISO 21368:2024-10. Für spezifische Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für technische Anwendungen

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Strasse 55
56567 Neuwied
Germany

Für weitere Informationen
www.lohmann-tapes.com